



MPC KG



Nano Color Lasur

Nano Farbe mit fungizider Wirkung

Farbe der neuesten Generation



Beschreibung:

- Nano Color Lasur ist eine wässrige Copolymerisat-Dispersion – weichmacherfrei
- Anwendungsbereich im Außenbereich
- Langzeit-Wetterbeständig
- Ausgezeichneter Oberflächenschutz
- **Mit fungizider Wirkung – verhindert Anhaftung von Grünbelag, Flechten, Algen**
- Besitzt den easy to clean (Lotusblatt) Effekt – drastische Reduzierung von Schmutzanhaftung
- In vielen RAL-Farben erhältlich
- Garantie von 10 Jahren

Eigenschaften:

- Anwendung im Innen- und Außenbereich auf Beton- und Steinwänden, sowie saugfähige Holzarten.
- Produkt auf Wasserbasis mit UV-Schutz, atmungsaktiv, Wasser-, Schmutz-, Grünbelagabweisend. Auch gut geeignet für Holzveredelung.
- Sehr ergiebig, leicht verarbeitbar und schnell trocknend.

Allgemein:

Produktbezeichnung: Nano Color Lasur
Farbtöne: laut Farbpalette nach RAL (Sonderfarben auf Anfrage).
Seidenglanz
Lieferform: Gebrauchsfertig
Verpackungen: Standard: 2,5 Liter / 10 Liter

Zusammensetzung:

Bindemittel: Copolymerisat-SIO²-Dispersion von (Meth)Acrylsäureester (weichmacherfrei).
Lösungsmittel: Wasser
Pigmente: Organische und anorganische Pigmente
Zusatzstoffe: Additive

MPC KG
Steinkaul 8
D-66646 Marpingen

GF: Reinhold Kissler
USt-IdNr. DE 289834419

Tel.: 06853 - 8565045
Fax: 06853 - 8561065
E-Mail: info@mpckg.de



MPC KG



Technische Daten:

Dichte: ca. 1.02 g/ml
Festkörper: ca. 40 – 50%
Viskosität: ca. 200 – 600 mPa*s (DIN EN ISO 2555; Spindel 2; 20 Upm; 23°
Geruch: Geruchsarm
Wetterbeständig: ja

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 9 – 12 m² - abhängig von der Beschaffenheit der **Oberfläche.**

Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden (bei ca. 23°C / 60% rel.Luftfeuchte).

Trocknung: nach ca. 1 Stunde staubtrocken.

Lagerfähigkeit: verschlossenes Gebinde ca. 2 Jahre

Untergrundvorbehandlung:

Bläueschutz- Grundierung: Auf stark wasserbelasteten Holzflächen empfiehlt sich eine Bläueschutzgrundierung für folgende Holzarten: Kiefer, Hemlock, Fichte, Lärche, Tanne, Sitka und Mahagoni.

Innenbereich: Keine Bläueschutzgrundierung im Innenbereich verwenden.

Untergrund- Vorbehandlung: Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und wachsfrei sein. Schmutz, Algen, Grünbelag, Schimmel und lose Teile restlos und intakte Anstriche entfernen und intakte Anstriche anschleifen.

Holzfeuchte: Laubholz max. 12%, Nadelholz max. 15%

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren, keinen Schaum einschlagen. Nicht bei Niedrigen Temperaturen oder bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten .

Auftragsverfahren: Spritzen, streichen, rollen.

Reinigen der Werkzeuge/Kleidung: Vor Antrocknung mit viel Wasser und Seife reinigen

Unsere Produktinformationen und (anwendungs)technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Änderungen und Aktualisierungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Diese Informationen sind unverbindlich. Sie sollen lediglich über die Beschaffenheit unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen keine Garantie dar und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Der Abnehmer oder Benutzer wird dadurch nicht von einer eigenen Prüfung der Eignung für die beabsichtigten Verfahren, Zwecke und Anwendungen durch dafür qualifiziertes Personal befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Marken- oder Handelsnamen anderer Unternehmen erfolgt lediglich beispielhaft und ist keine Empfehlung, sie schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

MPC KG
Steinkaul 8
D-66646 Marpingen

GF: Reinhold Kissler
USt-IdNr. DE 289834419

Tel.: 06853 - 8565045
Fax: 06853 - 8561065
E-Mail: info@mpckg.de